

Technisches Merkblatt

Cromalux AC Top Coat farblos L20019

Produktbeschreibung

2K Konverter für Außen

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität	35"	(+/- 4") DIN 53211 / 6mm / 20°C
Dichte	1,028 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)
Festkörper	39%	(+/- 2%)

ZUBEREITUNG

Cromalux AC Top Coat farblos L20019	100	Gewichtsteile
Cromapur Härter 46000	40	Gewichtsteile
Cromapur Verdünnung v47014	40	Gewichtsteile

EIGENSCHAFTEN DES ANGEMISCHTEN PRODUKTS

Viskosität der Mischung	25"	(+/- 2") DIN 53211 / 6mm / 20°C
Festkörper der Mischung	36%	(+/- 2%)
Topfzeit bei 20°C	4 Std.	

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart: Spritzen: Becherpistole / Airmix

Auftragsmenge: 130 - 150 g/m² maximal

Zwischenschliff Körnung: P280 - 320

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 20 min.
	griffest	ca. 2 Std.
	durchgetrocknet	ca. 18 Std.
	überlackierbar ohne schleifen max.	4 Std.

ANMERKUNGEN

Vor Entnahme Lack aufrühren. Gebinde gut verschlossen halten. Inhalt vor Antrocknung schützen.

Um dunkle Farbtöne zu erreichen, können Croma Farbkonzentrate 400LPxx bis zu 30% zugegeben werden.

ZUSÄTZE

Cromapur Verdünnung v47014

HALTBARKEIT

24 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 04.04.2022