

Technisches Merkblatt

Polycrom Füller 32006-F

Produktbeschreibung

Farbloser, ungesättigter Polyesterfüller, guter Verlauf, gute Standfestigkeit, gute Schleifbarkeit, hohe Transparenz. Schwer entflammbar gemäß IMO Resolution MSC.61.

Einsatzmöglichkeiten

Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität	32"	(+/- 2") DIN 53211 / 6mm / 20°C
Dichte	1,071 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)
Theoretische Ergiebigkeit	4	m ² /kg (ohne Spritzverlust)

ZUBEREITUNG

Polycrom Füller 32006-F	100	Gewichtsteile
Polycrom Härter 36004-F	10 (11 Volumenteile)	Gewichtsteile
Polycrom Aktivator 36501-F	2 (3 Volumenteile)	Gewichtsteile
Polycrom Verdünnung v37005	10 – 15	Gewichtsteile

EIGENSCHAFTEN DES ANGENISMCHTEN PRODUKTS

Topfzeit bei 20°C	30 - 40 min.
-------------------	--------------

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart: Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix nur mit 2K-Gerät.

Auftragsmenge: 150 - 200 g/m² pro Auftrag (2 – 3 Schichten)

Zwischenschliff Körnung: P320 - 400

Trocknung bei Raumtemp. (20°C) staubtrocken 30 - 40 min.
schleifbar nach ca. 24 Std.

SYSTEMBEISPIEL

<i>Untergrund</i>	verschiedene Hölzer
<i>Egalisierung</i>	
<i>Beize</i>	Cromafix Spritzbeize 750-xxxx
<i>Haftgrund</i>	
<i>Grundierung</i>	Polycrom Füller 32006-F
<i>Decklackierung</i>	Cromapur Hochglanzlack 455049-F

ANMERKUNGEN

Beim Anmischen zuerst Aktivator einrühren, dann den Härter zugeben. Niemals Härter und Aktivator vormischen, da sonst die Gefahr heftiger Reaktionen besteht (Explosionsgefahr). Bei Lackierung von Exotenhölzern vorher isolieren mit Cromapur Isolierung 41963-F.

FILMEIGENSCHAFTEN

DIN 53160

Entspricht Speichel- und Schweißechtheit

IMO-Resolution MCS.61(67)

Schwerentflammbar
EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B,
Zulassungs-Nr. 116.420, SeeBG Hamburg
U.S. Coast Guard Zulassungs-Nr.: 164.112/EC0736/116.420


ZUSÄTZE

Polycrom Verdünnung v37005

HALTBARKEIT

6 Monate im ungeöffneten Gebinde.

Lagerung: gut verschlossen, kühl und trocken (nicht unter +5°C).



Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 17.06.2015