

Technisches Merkblatt

Cromapur Grundierung 41967

Produktbeschreibung

Transparente, schnell trocknende 2K-PUR Grundierung mit sehr guter Füllkraft und Schleifbarkeit.

Einsatzmöglichkeiten

Für Möbel, montierte Teile, gedrechselte Teile und andere Elemente aus Massivholz.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität	80"	(+/- 5) ISO 6mm / 20°C
Dichte	0,990 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)
Festkörper	50%	(+/- 2%)
Theoretische Ergiebigkeit	4 - 6	m ² /kg (ohne Spritzverlust)

ZUBEREITUNG

Cromapur Grundierung 41967	100	Gewichtsteile
Cromapur Härter 46715	50	Gewichtsteile
Cromapur Verdünnung v47000	15 - 25	Gewichtsteile beim Spritzen

EIGENSCHAFTEN DES ANGEMISCHTEN PRODUKTS

Viskosität der Mischung	20"	(+/- 2") DIN 53211 / 4mm / 20°C
Topfzeit bei 20°C	2 Std.	

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart: Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix

Auftragsmenge: 150 g/m² pro Auftrag

Zwischenschliff Körnung: P280 - 320

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 15 min.
	griffest	ca. 45 min.
	schleifbar	ca. 2 Std.
	durchgetrocknet	ca. 12 Std.
	mit Decklack überlackierbar nach	ca. 4 Std.
	ohne Zwischenschliff überlackierbar	min. 1 Std. – max. 3 Std.
	komplett durchgetrocknet nach	ca. 24 Std.

ANMERKUNGEN

Unter kritischen Lackierbedingungen (z.B. hohe Raumtemperatur) kann der Zusatz des Verzögerers v48000 in Höhe von 2-5% zur Vermeidung von Verlaufs- oder Blasenproblemen nötig werden.

FILMEIGENSCHAFTEN

EN 71 Teil 3 (Stand 2002)
DIN 53160
formaldehydfrei / PVC-fest

Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten
Entspricht Speichel- und Schweißechtheit

ZUSÄTZE

Cromapur Verdünnung v47000
Cromapur Verzögerer v48000

HALTBARKEIT

8 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 13.02.2020