

Technisches Merkblatt

Cromaqua Isolierfüller 1235A03

Produktbeschreibung Wasserbasierender, pigmentierter Füller mit hohem Deckvermögen.

Einsatzmöglichkeiten Für Lackierungen im Möbelbereich auf Buche, Massivholz und MDF.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Dichte	1,290 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)
Festkörper	59%	(+/- 2%)

ZUBEREITUNG

Nach gründlichem Aufrühren ist 1235A03 gebrauchsfertig.

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart:	Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix	
Auftragsmenge:	110 - 130 g/m ²	pro Auftrag
Zwischenschliff Körnung:	P240 - 600	

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 50 min.
	griffest	ca. 75 min.
	schleifbar	ca. 3 - 4 Std.
	überlackierbar	ca. 8 Std.
	überlackierbar ohne Zwischenschliff	bis zu 3 Std.
Trocknung im Trockenkanal (20-40-60°C)	stapelfähig	ca. 24 Std.
	durchgetrocknet	ca. 2 Std.

ANMERKUNGEN

Der Anstrichstoff ist frostempfindlich. Verarbeitung nicht unter +15°C. Vor Entnahme Lack aufrühren. Gebinde gut verschlossen halten. Inhalt vor Antrocknung schützen. Applikationsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Transport und Lagerung zwischen + 5 °C und + 30 °C.

Wenn notwendig kann 1235A03 mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden.

ZUSÄTZE

Wasser

HALTBARKEIT

12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 01.04.2014