

Technisches Merkblatt

Cromaqua Positivbeize 720-xxxx

Produktbeschreibung Wasserbasierende Beize mit gutem Positiv-Effekt und hoher Lichtbeständigkeit.

Einsatzmöglichkeiten Möbel und Paneelen aus Nadelholz.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität 12" (+/- 2") DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte ca. 1,000 g/ml (+/- 0,005 g/ml)

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Holzschliff Körnung P100-120

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren
Applikationsart: Spritzen, Wischen, Tauchen, Pinseln

Trocknung bei Raumtemp. (20°C) durchgetrocknet ca. 12 Std.

ANMERKUNGEN

Cromaqua Positivbeize 720-xxxx ist nur mit Produkten auf Lösemittelbasis oder Cromaqua MSL farblos 1515A034 überlackierbar.

SYSTEMBEISPIEL

<i>Untergrund</i>	verschiedene Nadelhölzer	verschiedene Nadelhölzer
<i>Egalisierung</i>		
<i>Beize</i>	Cromaqua Positivbeize 720-xxxx	Cromaqua Positivbeize 720-xxxx
<i>Haftgrund</i>		
<i>Grundierung</i>		
<i>Decklackierung</i>	2x Cromapur MSL 45205x	2x Cromaqua MSL 1515A034

HALTBARKEIT

6 Monate im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 03.02.2015