

Cromaprotect Wachs- Imprägnierlasur

91002-60

Produktbeschreibung:

Typ:	Wasserverdünnbare, fungizid eingestellte wachshaltige Imprägnierlasur mit wasserabweisender Wirkung. Verarbeitung kann im Streich- Tauch- und Flutverfahren erfolgen.
Anwendungsbereich:	Für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile.
Wichtige Merkmale:	• Gutes Ablaufverhalten • Ausgezeichnete Farbgleichheit • Schnelle Trocknung • Hoher Witterungsschutz
Farbtöne:	Gemäß des Cromaprotect Imprägnierlasur Flyers. Weitere Lasurfarbtöne auf Anfrage.
Verpackungsgrößen:	5 Ltr, 20 Ltr.

Technische Daten:

Bindemittelbasis:	modifiziertes Acrylat
Dichte:	1,020 ± 0,01 g/cm ³
ph-Wert	8 – 9
Festkörpergehalt:	25 Gew.-% ± 1%
VOC Wert:	EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/e):130g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 79 g/l VOC.
¹ Theoretische Ergiebigkeit:	Tauchen – Fluten - Streichen: ca. 17 – 25,5 m ² / ltr. ca. 40 - 60 ml/m ² ohne Verlust!!
Lagerung / Stabilität:	12 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken bei Raumtemperatur (zwischen 10° – 30°) lagern. Vor Frost schützen. Bodenkontakt sollte vermieden werden.

Untergrund:

Holzarten:	Alle handelsüblichen Nadel- und Laubhölzer die thermisch behandelt oder chemisch modifiziert wurden. Andere Holzarten bitte anfragen!
Beschaffenheit:	Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silicone, Harze, etc.) sein
Holzfeuchtigkeit – maßhaltige Bauteile:	13 % ± 2%

Cromaprotect Wachs- Imprägnierlasur

91002-60

Verarbeitungshinweise:

Vorbereitung:	Vor der Verarbeitung ist das Produkt gut aufzurühren.	
Applikationsart:	Tauchen, Fluten, Streichen	
Verarbeitungsviskosität:	33 sec. +/- 2sec. / 3mm DIN Auslaufbecher 15 sec. +/- 2sec. / 4mm DIN Auslaufbecher	
Wasserzugabe:	bis max. 10%	
Trockenzeiten (bei 20°C. und 55% - 65% relative Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken:	ca. 30 min.
	Griffest:	ca. 1 Std.
	Überarbeitbar:	ca. 4 - 6 Std. / über Nacht
Forcierte Trocknung (bei 20 – 35°C und 40% – 50% rel. Luftfeuchtigkeit) im Umlufttrockner.	Überarbeitbar:	ca. 2 - 3 Std.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 15°C. (Temperatur gilt für den Untergrund, Produkt, und Umgebung) verarbeiten. Niedrige Temperaturen können zu Trocknungsverzögerung führen.	
Werkzeugreinigung:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser	

Standard Beschichtungsaufbauten:

	Lasierend	Renovierung
Grundierung:	91002 – xx	---
Zwischenbeschichtung:	91002 – xx	91002 – xx
Schlussbeschichtung:	91002 – xx	91002 – xx

Bei speziellen Beschichtungssystemen oder Fragen zur Verarbeitung wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Außendienstmitarbeiter.

Wichtige Hinweise:

- Nur für die professionelle, industrielle und gewerbliche Anwendung!
- Bei der Verarbeitung sind geeignete, hygienische Schutzmaßnahmen (Schutzbekleidung- und Handschuhe) zu tragen. Wird das Produkt im Spritzverfahren verarbeitet, muss eine Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P3) benutzt werden.
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
- ¹ Exakte Verbrauchsangaben sind durch das Anlegen einer Probefläche zu ermitteln. Die Untergrundbeschaffenheit sowie die Art und Form des Holzbauteils bestimmen die Ergiebigkeit und den Verbrauch.
- Beachten Sie bitte, dass farblose bzw. gering pigmentierte Lasurfarbtöne für die Außenanwendung aufgrund einer höheren Witterungsbelastung nur bedingt geeignet und dementsprechend pflegeintensiver sind.
- Farbtongebung: Die Eigenfarbe des Holzes, der Farbton der Grundierung und der Schlussbeschichtung sowie die Auftragsmengen ergeben den fertigen Farbton.
- Die Entsorgung von Produktresten darf nur im Originalgebinde erfolgen. Darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Entsorgen über die Kanalisation und über Abflüsse ist zwingend zu vermeiden. Bitte beachten Sie dazu die geltenden Vorschriften.
- Bitte entnehmen Sie alle sicherheitsrelevanten Daten den aktuellen Sicherheitsdatenblättern.
- Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.