

Cromaprotect All in One

931406x-xx

Produktbeschreibung:

Typ:	Cromaprotect All in One ist ein speziell für den Außenbereich entwickeltes, wasserverdünnbares fungizid eingestelltes Mehrschichtsystem zur Neubeschichtung und Renovierung von Holz.
Anwendungsbereich:	Für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie z.B. Dachunterzüge, Vordächer, Fensterläden, Zäune, Holzhäuser, Carports, etc. gemäß DIN EN 335 GK 2 und 3 ohne Erdkontakt.
Wichtige Merkmale:	• Hohe Diffusionsfähigkeit • Gute Witterungsbeständigkeit • Ausgezeichnete Elastizität • Hohe Füllkraft • Schnelle Trocknung
Farbtöne:	Gemäß des Cromaprotect 3 in 1 Lasur Flyers. Weitere Lasurfarbtöne auf Anfrage.
Verpackungsgrößen:	5 Ltr. 25 Ltr.

Technische Daten:

Bindemittelbasis:	modifiziertes Acrylat
Dichte:	1,021 ± 0,01 g/cm ³
Festkörpergehalt:	25,0 Gew.-% ± 1%
Erhältliche Glanzgrade – Messwinkel 60°:	9314061 -- matt △ 15 ± 2 Gloss 9314063 -- spezialmatt △ 30 ± 2 Gloss 9314068 -- glänzend △ 70 ± 4 Gloss
VOC Wert:	EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat.e):130g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 48 g/l VOC.
¹ Theoretische Ergiebigkeit:	Spritzverfahren: ca. Nassfilmstärke: 75 - 100µm △ ca. 10 - 12 m ² / ltr. △ ca. 80 - 100 ml/m ² ohne Verlust! Streichen: ca. 12 - 16 m ² / ltr. ca. 60 - 80 ml/m ² ohne Verlust!
Lagerung / Stabilität:	12 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken bei Raumtemperatur (zwischen 10° – 30°) lagern. Vor Frost schützen. Bodenkontakt sollte vermieden werden.

Untergrund:

Holzarten:	Kiefer, Fichte, Lärche, Dark red Meranti, Eiche, Red Grandis, Okoumé - Gabun. Andere Holzarten bitte anfragen!
Beschaffenheit:	Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silicone, Harze, etc.) sein
Holzfeuchtigkeit:	13 % ± 2% liegen.

Cromaprotect All in One

931406x-xx

Verarbeitungshinweise:

Vorbereitung:	Vor der Verarbeitung ist das Produkt gut aufzurühren		
Applikationsart:	Airless	Airmix/Aircoat	Streichen
Material-/ Spritzdruck:	80 – 100 bar	80 – 100 bar	-----
Zerstäuberluft:	-----	1,5 - 2 bar	-----
Spritzdüse in inch:	0,009	0,009	-----
Spritzdüse in mm:	0,23 mm	0,23 mm	-----
Wasserzugabe:	max. 5%		
Trockenzeiten (bei 20°C. und 55% - 65% relative Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken:	ca. 45 Min.	
	Griffest:	ca. 2 Std.	
	Überarbeitbar:	ca. 4 Std. / über Nacht	
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 15°C. (Temperatur gilt für den Untergrund, Produkt, und Umgebung) verarbeiten. Niedrige Temperaturen können zu Trocknungsverzögerung führen.		
Werkzeugreinigung:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.		

Standard Beschichtungsaufbauten:

	Neubeschichtung Streichverfahren	Renovierung Streichverfahren	Neubeschichtung Spritzverfahren
Grundierung:	931406x-xx	931406x-xx	931406x-xx
Zwischenbeschichtung:	931406x-xx	---	---
Schlussbeschichtung:	931406x-xx	931406x-xx	931406x-xx

Bei speziellen Beschichtungssystemen oder Fragen zur Verarbeitung wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Außendienstmitarbeiter.

Wichtige Hinweise:

- Nur für die professionelle, industrielle und gewerbliche Anwendung!
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
- Bei der Verarbeitung sind geeignete, hygienische Schutzmaßnahmen (Schutzbekleidung- und Handschuhe) zu tragen. Wird das Produkt im Spritzverfahren verarbeitet, muss eine Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P3) benutzt werden.
- ¹ Exakte Verbrauchsangaben sind durch das Anlegen einer Probefläche zu ermitteln. Die Untergrundbeschaffenheit sowie die Art und Form des Holzbauteils bestimmen die Ergiebigkeit und den Verbrauch.
- Beachten Sie bitte, dass farblose bzw. gering pigmentierte Lasurfarbtöne für die Außenanwendung aufgrund einer höheren Witterungsbelastung nur bedingt geeignet und dementsprechend pflegeintensiver sind.
- Farbtongebung: Die Eigenfarbe des Holzes, der Farbton der Grundierung und der Schlussbeschichtung sowie die Auftragsmengen ergeben den fertigen Farbton.
- Die Entsorgung von Produktresten darf nur im Originalgebinde erfolgen. Darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Entsorgen über die Kanalisation und über Abflüsse ist zwingend zu vermeiden. Bitte beachten Sie dazu die geltenden Vorschriften.
- Bitte entnehmen Sie alle sicherheitsrelevanten Daten den aktuellen Sicherheitsdatenblättern.
- Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.