

Technisches Merkblatt

Croma Spritzbeize 750-xxxx

Produktbeschreibung

Lösemittelhaltige Beizen mit guter Lichtbeständigkeit, sehr schneller Trocknung und praktisch keinerlei Aufräuhung des Holzes.

Einsatzmöglichkeiten

Universell einsetzbar für Möbel, Türen und Leisten, besonders geeignet für grobporige Hölzer.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität 12" (+/- 2") DIN 53211 / mm / 20°C
Dichte ca. 0,900 g/ml (+/- 0,005 g/ml)

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Holzschliff Körnung

P100-120

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren
Applikationsart:

Spritzen, Wischen

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)

durchgetrocknet

ca. 30 min.

SYSTEMBEISPIEL

Untergrund	verschiedene Hölzer
Egalisierung	
Beize	Cromafix Spritzbeize 750-xxxx
Haftgrund	
Grundierung	
Decklackierung	2x Cromapur MSL 45205x

HALTBARKEIT

6 Monate im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 11.12.2009